LDPE

LDPE LF0200 (Bandar Imam Petrochemical Company)

Applications:

- film & small bag

Typical data-LF0200

PROPERTY	TEST METHOD	UNIT	VALUE
MFI (190°C/2.16KG)	ASTM D-1238	gr/10 min	1.7-2.3
DENSITY	TSTM 209 B	gr/ml	0.918-0.922
SOFTENING POINT	ASTM D-1525	°C	92-96
HAZE	ASTM D-1003	%	15 MAX
GLOSS @ 60°C	ASTM D-523	gu	60 min
Elongation @Break (MD)	ASTM D-882	%	330 min
Elongation @Break (TD)	ASTM D-882	%	600 min
tensile @Break (MD)	ASTM D-882	kg/cm2	160 min
dart impact	ASTM D-1709	gr	100 min